


水中硬化型エポキシ系接着剤

PLASEAL

プラシール

E-189



NITTO CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD.



プラシールE-189は 多用途で使いやすい 万能型パテ状接着剤です。



特徴

- 水中硬化可能
- パテ(粘土)状なので垂れにくく、壁面使用や巻き付け施工が可能
- 引張剪断接着力が強く、圧縮強度が高い
- 1:1配合なので作業しやすい
- 溶剤を含まない為、硬化後の体積収縮がほとんどない

用途

- コンクリートや石材の構造物、通路、床壁面の補修
- 水漏れ箇所の修繕、及び防水措置
- ハンドホールと管の固定、管同士のジョイント部接着や固定
- 模型、工芸品の製作、補修
- その他、様々な箇所のヒビ割れ、欠損部位の修繕

接着しやすい素材

- 鉄 ● 金属(アルミ、亜鉛等) ● 石材 ● 木材 ● ガラス
- 銅 ● ステンレス 等

接着しにくい素材


- ポリエチレン ● ポリプロピレン ● 塩ビ ● シリコン樹脂
- ゴム ● ナイロン ● フッ素樹脂 等

梱包仕様

- 基剤 250gX硬化剤 250g/セット
- 30セット入/箱、10セット入/箱



施工手順



保護手袋着用のうえ、基剤と硬化剤を必要量(均一分量)取り出して下さい。

ねじるように練り合わせて下さい。

色が均一(グレー)になるまで十分に練り合わせて下さい。

色が均一(グレー)になれば接着や穴埋めをする部分に塗り付け(埋め)、硬化するまで動かさないようにして下さい。

基本特性

項目	内容	試験方法
外 観	基 剤/黒色パテ状 硬化剤/白色パテ状	目視
比 重	主 剤/1.95 硬化剤/1.95	水中置換法
圧縮強度(MPa)	53 (20℃-24hr) 78 (20℃-168hr)	JIS K 6911
硬 度 (HDD)	84 (20℃-24hr) 87 (20℃-168hr)	JIS K 7215
可 使 時 間	60分	自社法 20℃/200g
配 合 比	1:1	重量比
吸 水 率	0.3%以下	自社法

素材別 引張剪断接着力


単位 MPa

項目	測定値	試験方法
研 磨 鋼 板	12.3	JIS K 6850
ア ル ミ	6.4	
ス テ ン レ ス	9.6	
硬 質 塩 ビ	0.6	
A B S	0.2	
F R P	2.9	

耐薬品性

項目	評価	試験方法
水 道 水	◎	JIS K 6911 に準拠
塩 水 (3.5%)	◎	
塩 酸 (10%)	○	
苛性ソーダ(10%)	◎	
ア セ ト ン	×	
ト ル エ ン	△	
メ タ ノ ー ル	×	
灯 油	○	

硬化特性



取扱い上の注意

- 本資料の数値は測定値であり、保証値ではありません。ご使用にあたっては、事前に使用目的、使用条件に適合するか否か必ずお確かめ下さい。ご使用条件によっては、本来の性能を発揮できない場合もございます。
- 冬期など低温環境下では硬化しにくい場合がありますので、作業の際は必要により温める等してご使用下さい。
- 保護手袋、保護マスクを着用して作業を行って下さい。
- 皮膚についた場合は、速やかに拭き取り、石鹸と水で洗い流して下さい。
- 衣服類に付着し、硬化した場合は取り除けませんので、十分ご注意下さい。
- 直射日光のあたらない涼しい場所で、幼児の手の届かないところに保管して下さい。

MEMO

製品に関する詳細、その他何でもお問い合わせ下さい!



日東化成工業株式会社

〒545-0022 大阪市阿倍野区播磨町1-24-24

TEL:06-6693-3561

FAX:06-6693-3838

<http://www.nitto-kasei.co.jp/>

代理店・取扱店